

AURO Nr.123 - Faolaj-keményolaj

PurSolid - oldószermentes

Oldószermentes (PurSolid) keményolaj alapozáshoz és önálló kezelésként kisebb igénybevételű felületekhez. Áttetsző, mézszínű – a kezelt fa színeit feltűzeli. Beltéri használatra.

Rendeltetés: impregnáló alapozó olaj nedvszívó felületekre viaszolás előtti alapozáshoz, vagy önálló kezelésként kisebb igénybevételű felületekhez.

Műszaki tulajdonságok: Könnyen használható, kiegyenlíti a fák egyenetlen nedvszívó képességét, könnyen javítható, felújítható, nagyon kiadós, jól beszívódó alapolaj. EN 71/3 szerint gyerekjátékok kezelésére alkalmas. DIN 53160 szerint nyál- és izzadtságálló.

Összetétel: lenolaj, lenolaj-standolaj, ricinusolaj-standolaj, faolaj-standolaj, safflorolaj-standolaj, ólommentes Co/Zr szárítóadalék.

Színárnyalat: áttetsző, a kezelt felületet feltűzeli, és enyhén mézszínűvé teszi.

Sűrűség: kb. 0,94 g/cm³.

Viszkozitás: kb. 60 sec. (DIN 4mm, 20°C)

Veszélyesség: nem veszélyes anyag

Felhordás: ecsettel, hengerrel, spatulával vagy szórással.

Hígítás: az olaj felhasználásra alkalmas sűrűségben kerül forgalomba. Szükség esetén AURO növénybalzsam hígítóval (Nr.191) hígítható.

Kiadósság: első rétegnél kb. 0,02 l/m² gyengén nedvszívó fafajoknál (tölgy, juhar, kőris).

kb. 0,05 l/m² normál nedvszívó képességű fáknál (bükk, erdeifenyő, nyír, vörösfenyő) és OSB lapoknál.

kb. 0,08 l/m² erősen nedvszívó fáknál (éger, luc, cseresznye) ill. furnérozott vagy hőkezelt anyagoknál.

kb. 0,03 l/m² parafánál és kb. 0,01 l/m² második réteggént felhordva.

Száradási idő (normálklimán 23°C, 50% légnedvesség):

Felesleg letörlés illetve bemasszírozás: felhordás után kb. 10-30 percen belül.

Száraz, csiszolható, átdolgozható: kb. 24 óra múlva. Teljes keménységét 2-4 hét alatt éri el. Ez idő alatt kíméletesen használni, nedvességtől óvni. Magas légnedvesség, alacsony hőmérséklet és a megadottnál nagyobb felhordási mennyiség jelentős száradási idő növekedést okozhat. A száradáshoz oxigén szükséges – megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Szerszámok tisztítása: használat után azonnal AURO növénybalzsam hígítóval (Nr. 191).

Ha hosszabb ideig nem használjuk a szórópisztolyt, teljesen ki kell üríteni és alkatrészeit nem száradó olajban – pl. olívaolajban – át kell mosni, és a pisztolyt olajosan összeszerelni. Ez a pisztolyt hosszabb állás esetén is megvédi.

Tárolás: hideg, de fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. Eltarthatóság bontatlan dobozban 18°C-on kb. 2 év. Gyerekektől elzárva tárolni.

Biztonsági tanácsok: Az olajjal átitatott eszközök az illóolajok hőfejlesztése miatt **öngyulladás veszélyesek**. Hogy az öngyulladást elkerüljük az olajjal átitatott rongyokat, eldobás előtt kiterítve ki kell szárítani. Más polírozó szerszámokat használat után légmentesen, pl. egy bádogdobozban elzárva kell tárolni. A felhasználáskor gondoskodni kell a bőr védelméről, és megfelelő szellőztetésről.

Hasznos tudnivalók: ha valamilyen különleges, ismeretlen anyagot szeretnénk kezelni, a nagy felületű alkalmazás előtt, végezzünk próbakezelést. Használat előtt jól felkeverni.

Kezelés közben a felületet óvjuk az erős, közvetlen napsütéstől, nedvességtől és szennyeződésektől.

Használati hőmérséklet min. 10°C, max. 30°C, legfeljebb 85% légnedvesség. Optimális 18-22°C, 40-60% relatív légnedvesség. Fanedvesség max.12% lombos-, 15% fenyőféléknél.

A felület későbbi érése, sárgulása természetes jelenség.

Az ápolási, felújítási intervallumok hossza az igénybevételtől függ. A tartós védelem érdekében ajánlott a felületeket időnként ellenőrizni, ápolni és a sérüléseket azonnal kijavítani.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AURO - oldószermentes faolaj-keményolaj – Nr. 123

Kezelésre alkalmas minden fafaj, faalapú anyagok, parafa – kivéve MDF, bútű parketta.

A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiailag semleges, nedvszívó, zsírintes, tiszta és idegen anyag átütésétől mentes legyen.

Kezelendő felület: **kezeletlen fa, fa alapú nyersanyag**

Felület előkészítése: gondos finom csiszolás és nedves szálfelhúzás után végső csiszolás bútornál P220, padlónál csiszolórácscsal P150 szemcsefinomságig. Alapos portalanítás szálirányban kefével, porszívóval.

Magas járulékos anyag- és gyantatartalmú fákat ajánlott AURO Nr.219 növényalkohol hígítóval átmosni, majd finoman átcsiszolni.

Alapkezelés: felhordás ecsettel, rövid bolyhú hengerrel, spatulával egyenletesen. Padlónál az olajat ne öntsük közvetlenül a padlóra - hengert és tálkát használjunk.

Erősen nedvszívó felületeknél illetve részeknél az azon nyomban beszívódott olajat azonnali (még a visszatörítés előtti) újabb felhordással lehet pótolni, hogy az egyenetlen beszívódás miatti foltosodást elkerüljük. Az olajozást szükség szerint a felület olajjal való teljes telítődéséig érdemes többször megismételni, így a kész felület sokkal ellenállóbb, tartósabb és könnyebben ápolható lesz.

Az olaj maradéktalanul szívódjon be a felületbe, ne képezzen filmet a felületen! A be nem szívódott olajat legkésőbb 30 perccel a felhordás után a felületről nedvszívó, nem szálalódó ruhával le kell törölni. Padlók olajozásánál a felesleget egytárcsás polírozógéppel fehér vagy bézs színű peddel, bedörzsölni, bemasszírozni. A felesleg levételéhez, összegyűjtéséhez széles fém spatulát is használhatunk. Ügyeljünk arra, hogy az esetleges mélyedésekben se maradjon be nem szívódott olaj.

Az olajozás után 24 óra száradás következik.

Befejező kezelés: padlónál illetve erősen nedvszívó fafajoknál feltétlenül szükséges. A befejező kezelés előtt finom köztescsiszolás szükséges: bútornál P220-240 csiszolópapírral, padlónál P150-180 finomsággal csiszolórácscsal, vagy fehér peddel). Ezután portalanítás és viaszolás: AURO keményviasszal Nr.171, vagy olaj-viasz emulzióval Nr.128 - a választott termékek használati útmutatójának megfelelően.

Kezelendő felület: **para**

Felület előkészítése: a gyártó utasításainak megfelelően. Szükség szerint finom átcsiszolás, gondos portalanítás. Alapkezelés: a fánál leírtaknak megfelelően. A parafa szerkezetének megfelelő egyenetlen képet kapunk. Befejező kezelés: a fánál leírtaknak megfelelően, köztes csiszolás nélkül. Olajozás az alapkezelésnek megfelelően, vagy viaszolás: AURO keményviasszal Nr.171, illetve olaj-viasz emulzióval Nr.128 - a választott termékek használati útmutatójának megfelelően.

Kezelendő felület: **Erősen elhasznált, sérült olajozott felület felújítása**

A viaszréteg eltávolítása AURO Nr.421 viaszbalzsam tisztítóval vagy Nr.421-01 intenzív tisztítóval. A sérült részeket szükség szerint, akár a nyersfáig lecsiszolni. Kisebb részek, felületek helyi felújítása is lehetséges, de ha a nyers fáig kicsiszoljuk a sérülést, újakezelés után színekülönbségek lehetnek. Ezek később összeérnek.

Kezelendő felület: **Ép olajozott felület felújítása**

Finom átcsiszolás és portalanítás után a befejező kezelésnek megfelelően

Tisztítás és ápolás

Sikeres kezelés után kb. 4-6 hétig még óvni kell a felületet a nedvességtől. A viaszolt felület AURO padlóápoló emulzióval (Nr.431) tisztítható, ápolható. Kisebb szennyeződések nedves kendővel is eltávolíthatók. Makacsabb szennyeződések eltávolításához az AURO viaszbalzsam tisztító (Nr.421) alkalmas. Az igénybevételtől függően a viaszréteget néha fel kell frissíteni.

A csak olajozott felületek szárazon tisztíthatók. Erősebb szennyeződések eltávolítására az AURO lakk és lazúrtisztító (Nr.435) alkalmas. Az igénybevételtől függően a felületet időnként az olajjal való áttöréssel fel kell újítani.

Bútorok tisztításhoz, ápolásához AURO cirbolyafenyő bútorfényező (Nr. 441) is használható.

Importőr:

AURO - sixay, H-9400 Sopron, Béke u. 15.

Tel: +36 (99) 505-990

www.auro.hu

auro-info: +36 (30) 39 69 439

Gyártó:

AURO Pflanzenchemie AG.

Alte Frankfurter Straße 211 A

38122 Braunschweig

Tel: +49 (531) 28141-0