

Keményviasz balzsam Nr. 171

Vörösfenyő gyantabalzsam Nr. 173

Méhviasz kenőbalzsam Nr. 181

Általános anyagjellemzők: Áttetsző balzsam méhviaszból és növényi viaszokból, beltéri alkalmazásra.

Rendeltetés: bútorok és más fafelületek, valamint parafa, mázatlan kerámialapok beltéri kezelésére.

Nr. 171 – erősen igénybevett (vízszintes) bútorfelületekre – asztallap, munkalap, szék stb. – és padlókra. Forró szórással nagyüzemi felhasználásra is alkalmas (80°C)

Nr. 173 – elsősorban világos bútorokhoz

Nr. 181 – átlagosan igénybevett (függőleges) fafelületekhez: korpuszok, frontok, vázszerkezetek stb.

Műszaki tulajdonságok: Nr. 171, 173 kenőcs, paszta állagú, Nr. 181 folyékony. Rendkívül kiadósak, polírozás után kellemes, selymes tapintású és fényű, nyíltpórusú felületet adnak. Könnyen ápolhatók, javíthatók és felújíthatók.

Összetétel: Karnaubaviasz, lenolaj, méhviasz, lenolaj-standolaj, ricinusolaj-standolaj, + csak a Nr.171-nél: Ca/Co/Zr szárítóadalék (ólommentes) *Oldószermentes !* / csak a Nr. 173-nál: vörösfenyő-gyantabalzsam, citromhéjolaj / csak a Nr. 181-nél: duzzadóagyag, alkohol, citromhéjolaj, Co/Zr szárítóadalék (ólommentes)

A termékek a különféle alkotók arányaiban összetételében, különböznek egymástól.

Színárnyalat: áttetsző, a fát enyhén mézszínűvé teszi.

Sűrűség: kb. 0,93 g/ml.

Lobbanáspont: kb. 42°C.

Veszélyesség:

Nr. 173, 181: VbF A II – gyúlékony " F "

Nr. 171: nem veszélyes. / Nem mérgezőek.

Felhordás: Felhordás rongylabdával bedörzsöléssel, vagy gépesítve előmelegítő padlóbeeresztő géppel. / Nr. 181 mázolóssal (ecsettel, hengerrel) vagy szórással.

Hígítás: A viaszok felhasználásra alkalmas sűrűségben kerülnek forgalomba, szükség esetén - a felhordás módjától függően - AURO növénybalzsam hígítóval (Nr. 191) hígíthatók.

Kiadósság: Nr. 171: max. 0,015 l/m²
Nr. 173: max. 0,020 l/m².
Nr. 181: max. 0,050 l/m².

A viaszt csak lehetővékony rétegben szabad felhordani. A fent megadottnál nagyobb mennyiség felvitele gondokat okoz a száradásnál, nem tudjuk elpolírozni, a felület ragacsos marad. Olajjal nem alapozott, erősen nedvszívó felületeknél az anyagszükséglet nagyobb.

Száradás, polírozás:

Selymes matt fényűre polírozható:

Nr. 171, 173: hidegen felhordva kb. 1-4 óra múlva / Nr. 181: kb. 20-60 perc múlva / Nr. 171: forró szórással 1 órán belül

Teljes keménységét a bevonat csak kb. 2-4 hét múlva éri el. Ez idő alatt a kezelt felületekkel kíméletesen kell bánni, és a vízzel való érintkezést meg kell akadályozni.

Szerszámok tisztítása: az ecsetek használat után AURO növénybalzsam hígítóval (Nr. 191) vagy meleg vízzel és AURO növénysszappannal (Nr. 411) kimoshatók, rendszeres használatkor pedig vízben, Nr.191-ben tárolhatók.

Tárolás: Hideg, de fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. A felbontott edényekben a viasz felületét el kell simítani, és az edényt légmentesen kell zárni. Eltarthatóság 18°C-on bontatlan dobozban kb. 2 év.

Biztonsági tanácsok: Felhasználási hőmérséklet legalább 12°C. A termék éghető, a felhordás és száradás közben gyúlékony gőzök párolognak belőle, ezért a nyílt láng használatát, és a dohányzás tilos.

A viasszal átitatott, összegyűrt felhordó-, tisztító- és polírozó rongyok, a száradó olajok hőfejlés miatt **öngyulladásra** hajlamosak. Az öngyulladás elkerülése érdekében az ecseteket, rongyokat használat után légmentesen, pl. egy bádogdobozban elzárva vagy víz alatt kell tárolni, az elhasznált rongyokat pedig nem összegyűrve hagyni, hanem eldobásuk előtt kiterítve ki kell szárítani.

A felhasználáskor gondoskodni kell a bőr védelméről. Különösen nagy mennyiség kezelésekor, a magas illóolaj-tartalom miatt fontos az intenzív szellőztetés.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Viaszbalzsamok – Nr. 171, 173, 181

Minden fafaj, faalapú anyagok, parafa és mázatlan égetett agyag, kerámia, linóleum, természetes burkolatok kezelésre alkalmas.

A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiai-lag semleges, nedvszívó, zsírintes, tiszta és idegen anyag átütésétől mentes legyen.

Kezeletlen fa, faalapú lapok, lemezek

Előkészítés: olajos alapozó impregnálás AURO gyantaolaj impregnáló alapozóval (Nr. 121) vagy keményolajjal (Nr. 126) használati útmutató szerint. Utána finom csiszolás (= jobb tapadás, kopásaállóság). 240 - Vlies.

Befejező kezelés: A viaszbalzsamokat lehetővékonyan felhordani, majd előírt száradás után polírozni kell. Polírozó szerszámok: polírozó-labda, nem szálalódó rongyok (gyapjú, len), polírozó kefe, bárányszőr anyagú polírkorong.

VIGYÁZAT: minél több oldószer párolog el a felületről, annál nehezebben de annál fényesebben polírozható. A száradási idő letelte után a viasz nem polírozható!

Mázatlan kerámia, kő, parafa, linóleum

Előkészítés: Szennyeződések eltávolítása (pl. AURO tisztítóemulzióval, Nr. 415), tiszta felületkéntől növényzappannal, langyos vizes átmosással (Nr.411)

Alapkezelés: linóleumnál nincs rá szükség. Nedvszívó anyagok impregnálása AURO gyantaolaj impregnáló alapozóval (Nr.121), keményolaj impregnáló lazúrral (Nr. 126).

A parafa, agyag és természetes kőzetek egyenetlen felületi struktúrájából adódó eltérő nedvszívó képesség a felület egyenetlen elszíneződését okozhatja. Először próbakezelést kell végezni.

Befejező kezelés: A fánál leírtak alapján, de ha lehet, még vékonyabb réteget felhordani.

lakkozott felület kezelése

Előkészítés: A meglévő bevonat maradéktalan eltávolítása után, a felület tisztítása, finom csiszolása és alapos portalanítása.

Kezelés: nyersfánál leírtaknak megfelelően.

Felújításra szoruló, viaszolt felületek

Mérsékelten kopott viaszréteggel

A felületet langyos AURO növényzappannal (Nr.411) vízzel alaposan átmossuk. A viaszfelületen lévő foltok tisztító emulzióval (Nr.415), vagy finom csiszolással, skótszivaccsal (Vlies) távolíthatók el. Magas csersavtartalmú fánál (pl. tölgy) növénybalzsam hígítót (Nr. 191) használjunk. Befejező kezelés az eddigieknek megfelelően.

Viaszolt felület erősen kopott viaszréteggel

Erős kopásnál, illetve sérülésnél a védőbevonatot alapjaitól újra kell építeni, ami adott esetben egy részfelületre is korlátozódhat. A sérült bevonat maradéktalan eltüntetését után a felületet viaszbalzsam tisztítóval (Nr.421) átmosni. Utána az előkészítéssel kezdve, újra fel kell építeni a bevonatot.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A viaszolás után kb. 2 héttel ajánlott a felületet hígítatlan AURO padlóápoló emulzióval (Nr. 431) nagyon vékonyan átkenni és felpolírozni. Általános ápolás: száraz áttörles. Szennyezett felületnél: nedves de nem vizes kendővel áttörölni, a vízbe esetleg kevés AURO padlóápoló emulziót (Nr.431) önteni. Erősen szennyezett felületek AURO viaszbalzsam tisztítóval (Nr.421) vagy AURO cirbolyafenyő bútorpolítúrral (Nr.441) tisztíthatók. A helyenként megkopott viasz kis felületen is felújítható.

Ld. a kezelési és ápolási útmutató c. adatlapot.

Maradékok megsemmisítése

A természetes eredet ellenére gyerekektől elzárva kell tartani. A tökéletes biológiai lebomlás ellenére sem szabad a csatornába önteni.

A beszáradt illetve kiszáritott maradékok komposztálhatók, vagy a háztartási hulladékba dobhatók.

A további biztonsági előírásokat, egészségügyi információkat és hulladékkezelési információk a 91/155/EWG - EG biztonsági adatlap c. mellékletben.

Utolsó frissítés: 2001. június 10.

Gyártó:

AURO Pflanzenchemie AG.
Alte Frankfurter Straße 211 A
38122 Braunschweig
Tel: +49 (531) 28141-0

Importőr:

AURO - sixay, H-9400 Sopron, Béke u. 15.
Tel: +36 (99) 505-990
www.auro.hu
auro-info: +36 (30) 39 69 439