

Nr. 171

Keményviasz balzsam - padlókhöz és bútorokhoz -

Általános anyagjellemzők: Áttetsző balzsam méhviaszból és növényi viaszokból, beltéri alkalmazásra. Bútorok és más fafelületek nemesítéséhez és védelméhez. Alkalmas még parafa, mázatlan kerámialapok kezeléséhez is. Erősen igénybevett (vízszintes) bútorfelületekre – asztallap, munkalap szék stb. – és padlóra. Forró szórással nagyüzemi felhasználásra is alkalmas (82°C)

AURO Nr.122 – oldószermentes alapozóval alapozva a DIN 68861 szabvány szerinti 1C ellenállósági csoportnak megfelelő felület érhető el. DIN 53 160 és EN 71/3 szerint nyál- és izzadásgátló. Gyerekjátékok kezelésére alkalmas.

Műszaki tulajdonságok: kenőcs, paszta állagú. Rendkívül kiadós, polírozás után kellemes, selymes tapintású és fényű, nyíltporús felületet ad. Könnyen ápolhatók, javíthatók és felújíthatók.

Összetétel: lenolaj, lenolaj-standolaj, ricinusolaj-standolaj, faolaj-standolaj, karnaubaviasz, méhviasz, Ca/Zr/Co szárítóadalék.(ólommentes)

- oldószermentes -

Az összetétel tekintetében mértékadó az aktuális AURO átfogó termék tanúsítvány.

Színárnyalat: áttetsző, a fát enyhén mézszínűvé teszi.

Felhordás: Felhordás rongylabdával bedörzsöléssel, vagy gépesítve előmelegítő padlóbeeresztő géppel. Meleg szórással is felhordható (optimális hőmérséklet 82°C). Meleg szórás eszközei:

MK – Heißwachsdrucktanksystem (forróviasz nyomótartály)

MK – Tronic Duoline forróviasz szóró pisztoly

Kreutzberger - forróviasz szóró pisztoly

levegőnyomás: 0,5-1,5 bar., fúvókaméret: 0,8-1,2 mm

a szórási eljárás módjától függően a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően a szórási- és levegőnyomás ill. fúvókaméret is eltérhet.

Száradás, polírozás:

Selymes matt fényűre polírozható, hidegen felhordva kb. 1-4 óra múlva, forró szórással 1 órán belül. A száradási időn túl már nem polírozható!

Teljes keménységét a bevonat csak kb. 2-4 hét múlva éri el. Ez idő alatt a kezelt felületekkel kíméletesen kell bánni, és a vízzel való érintkezést meg kell akadályozni.

Sűrűség: kb. 0,93 g/cm³

Viszkozitás: pasztaszerű, kristályos anyag. Tixotróp = enyhe dörzsölés hatására is folyékonnyá, könnyen kenhetővé válik.

Fogyás / kiadósság: legfeljebb 0,01 l/m².

1 kg legalább 100 m² kezelésére elegendő

A megadottnál nagyobb mennyiség felhordása nehezíti a polírozhatóságot és növeli a száradási időt. A viaszt csak lehetővékony rétegben szabad felhordani. Olajjal nem alapozott, erősen nedvszívó felületeknél nagyobb fogyás is lehetséges.

Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal AURO növénybalzsam hígítóban (Nr. 191) kimosni. A beszáradt ecseteket a hígítóba beáztatva, és növényzappannal (Nr. 411) vízzel kimosva regenerálni lehet.

Tárolás: Hideg, de fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. A felbontott edényekben a viasz felületét el kell simítani, és az edényt légmentesen kell zárni. Eltarthatóság 18°C-on felbontatlan dobozban legalább 2 év.

Veszélyességi jelölés: nem veszélyes anyag

Felhasználási és biztonsági tanácsok:

Felhasználási hőmérséklet legalább 12°C.

A viasszal átitatott, összegyűrt felhordó-, és polírozó rongyok, a száradó olajok hőfejlésé miatt **öngyulladásra** hajlamosak. Ennek elkerülése érdekében a felhordáshoz és polírozáshoz használt rongyokat használat után sohasse hagyjuk összegyűrve, hanem terítsük ki, hogy jól szellőzve száradhassanak ki, vagy légmentesen, pl. egy bádogdobozban elzárva tároljuk.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Keményviasz balzsam – Nr.171

Minden fafaj, faalapú anyagok, parafa és mászatlan égetett agyag, kerámia, és linóleum burkolatok kezelésre alkalmas. A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiaiilag semleges, nedvszívó, zsírmentes, tiszta és idegen anyag átütésétől mentes legyen.

Kezeletlen fa, faalapú lapok, lemezek

Előkészítés: Felület csiszolása (150-180), finom nedves áttörölés utáni finomcsiszolás (240), és alapos portalanítás.

Alapkezelés: Alapozó impregnálás különböző AURO gyantaolaj impregnáló alapozó olajokkal: hagyományos narancshéjolaj hígítású rendszerben (Nr. 121) vagy keményolajjal (Nr. 126). Oldószermentes rendszereknél AURO oldószermentes alapozóval (Nr.122) vagy olajviasz alapozóval (Nr.128) vagy vízzel hígítható gyantaolaj alapozóval (Nr.124)

Az olajnak teljesen be kell szívódni a kezelt felületbe, az esetleg nem beszívódó felesleget a felhordástól számított 10 perc múlva letörölni.

Megfelelő száradási idő után finom köztes csiszolás (240) – skót szivaccsal (Vlies)

Befejező kezelés: a viaszbalzsamokat lehetővékonyan felhordani, majd előírt száradás után polírozni kell. Polírozó szerszámok: polírozólabda, nem szálalódó rongyok (gyapjú, len), polírozó kefe, bárányszőr anyagú polírkorong.

VIGYÁZAT: minél több oldószer párolog el a felületről, annál nehezebben polírozható. A száradási idő letelte után a viasz nem polírozható!

Mázatlan kerámia, kő, parafa, linóleum

Előkészítés: Szennyeződések eltávolítása (pl. AURO tisztítóemulzióval, Nr. 415), tiszta felületeknél növényzappannal, langyos vizes atmoszával (Nr.411)

Alapkezelés: Linóleumnál nincs rá szükség. Nedvszívó anyagok impregnálása a fa alapkezelésének megfelelően.

Befejező kezelés: A fánál leírtak alapján, de ha lehet, még vékonyabb réteget felhordani.

Lakkozott felület kezelése

Előkészítés: A meglévő bevonat maradéktalan eltávolítása, lecsiszolása, lemaratása (AURO

csávázó paszta - Nr.461) után, a felület tisztítása, finom csiszolása és alapos portalanítása.

Alap- és befejező kezelés: a kezeletlen fánál leírtaknak megfelelően.

Viaszolt felületek ápolása, felújítása

Mérsékelten kopott, ép viaszbevonat

A felületet AURO viaszbalzsam tisztítóval (Nr. 421) alaposan áttörölni. Szükség szerint a viaszolást (befejező kezelés) meg kell ismételni. Magas csersavtartalmú fáknál (pl. tölgy) a tisztításhoz ajánlott inkább AURO növénybalzsam hígítót (Nr. 191) használni.

Erősen kopott, sérült viaszbevonat

A kisebb mechanikai sérülések: benyomódások, roncsolódások vizes ruhával és forró vasalóval részben kigőzölhetők. Ez után a felületet csiszolással lehet felújítani. Ez szükség szerint lehet csak finom átciszolás, vagy a bevonat teljes eltávolítása. Ez után célszerű az előkészítéssel kezdve, újra felépíteni a felületet.

A felújítás részfelületre is korlátozódhat: a helyenként sérült, kopott bevonat kis felületen is felújítható.

Tisztítás és ápolás

A viaszolás után kb. 2 héttel ajánlott a felületet hígítatlan AURO padlóápoló emulzióval (Nr. 431) vékonyan átkenni és felpolírozni. Általános ápolás: nedves de nem vizes kendővel áttörölni, a vízbe esetleg kevés AURO padlóápoló emulziót (Nr.431) lehet önteni. Erősen szennyezett felületek AURO viaszbalzsam tisztítóval (Nr.421) tisztíthatók.

Maradékok megsemmisítése

A beszáradt illetve kiszáritott maradékok komposztálhatók, vagy a háztartási hulladékba dobhatók.

A további biztonsági előírásokat, egészségügyi információkat és hulladékkezelési információk a 91/155/EWG - EG biztonsági adatlap c. mellékletben.

Utolsó frissítés: 2001. június 10.

Gyártó:

AURO Pflanzenchemie AG.
Alte Frankfurter Straße 211 A
38122 Braunschweig
Tel: +49 (531) 28141-0

Importőr:

AURO - sixay, H-9400 Sopron, Béke u. 15.
Tel: +36 (99) 505-990
www.auro.hu
auro-info: +36 (30) 39 69 439