

Keményolaj impregnáló

Természetes keményolaj impregnáló lazúr

Áttetsző, gőzáteresztő, impregnáló és felületnemesítő keményolaj alapozó, nyíltpórusú felületkezeléshez. Nedvszívó anyagokhoz (fa, parafa, mázatlan kerámia, Cotto) beltéri alkalmazásra. Elsősorban padlóburkolatokhoz.

Műszaki tulajdonságok: Alacsony viszkozitású, könnyen felhordható, kiadós olaj. Gyorsan beszívódik, jó kopásállóságú, védi, erősíti, keményíti a kezelt felületet. A kezelt anyag páraáteresztő- és nedvszívó képességét nem akadályozza. Könnyen javítható, restaurálható. A DIN 53 160 és EN 71/3 szerint nyál- és izzadtságálló, gyerekjátékok kezelésére alkalmas.

Összetétel: narancshéjolaj, lenolaj (biológiai ellenőrzött termésből), lenolaj-, ricinusolaj-, faolaj-standolaj, dammárgyanta, cink-mész-, és kolofónium-glicerín-észter, Co/Zr szárítóadalek (ólommentes).

Színárnyalat: áttetsző, a kezelt felület színeit feltűzeli, s enyhén mézszínűvé teszi.

Sűrűség: Kb. 0,89 g/ml.

Viszkozitás: 13 sec. (DIN 4 mm 20°C)

Veszélyesség: VbF A II **gyúlékony (F)**

Felhordás: Ecsettel, hengerrel, merítéssel vagy szórással:

Szórási eljárás:	Air Coat	sűrített levegős	HVLP
Eszköz:	GM 2600/Wagner	Sata LM-92	Fine Coat/Wagner
Szórási nyomás:	50-60 bar	-	0,5 bar
Levegőnyomás:	1,5-2 bar	2,0-2,5 bar	0,5 bar
Szórófúvóka:	FS* 9/40	1,0-1,3 mm	FS* 1,2

*FS = Flachstrahl = legyező alakú sugár

A megadott szórási- és levegőnyomástól, valamint fúvókamérettől való eltérés megfelelő hígítás mellett lehetséges.

Hígítás: Az olaj azonnali felhasználásra alkalmas sűrűségben kerül forgalomba. AURO növénybalzsam hígítóval (Nr. 191) hígítható.

Kiadósság: Átlagos fogyasztás felhordott rétegenként kb. 0,05 l/m². (1 l. 15-20 m² egyszeri kezeléséhez) A felhordás módjától, a felület nedvszívó képességétől, porozitásától, természetes zsírtartalmától, függően erősen ingadozhat.

Száradási idő: Porszáraz: kb. 8-10 óra. Száraz, csiszolható, átdolgozható: kb. 24 óra

A megadott száradási idők normál klímára (20°C, 65% relatív légnedvesség) vonatkoznak. Ennél magasabb légnedvesség, alacsonyabb hőmérséklet, valamint a túl nagy felhordott mennyiség, jelentős száradási idő növekedést okozhat.

Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal AURO növénybalzsam hígítóban (Nr. 191) kimosni. A beszáradt ecseteket a hígítóba (Nr. 191) beáztatva, és AURO növényzappannal (Nr. 411) kimosva, vízzel leöblítve regenerálni lehet.

Tárolás: Hűvös, fagymentes, száraz helyen, jól lezárva. Eltarthatóság felbontatlan dobozban 18°C-on kb. 2 év.

Biztonsági tanácsok: Felhasználási hőmérséklet legalább 12°C. A termék éghető, a felhordás és száradás közben az olajból gyúlékony gőzök párolognak el, ezért a nyílt láng használata, és a dohányzás tilos. Az olajjal átitatott, összegyűrt tisztítórongyok a száradó olajok hőfejlése miatt öngyulladás veszélyesek. Az öngyulladás elkerülése érdekében az ecseteket, rongyokat használat után légmentesen, pl. egy bádogdobozban elzárva kell tárolni, az elhasznált rongyokat sohasem dobjuk el összegyűrve, hanem eldobásuk előtt kiterítve szárítsuk ki őket.

A felhasználáskor gondoskodni kell a bőr védelméről.

Különösen nagy felületmennyiség kezelésekor, a magas illóolaj tartalom miatt fontos az intenzív szellőztetés.

A természetes eredet ellenére gyerekektől távol kell tartani. A tökéletes biológiai lebomlás ellenére sem szabad a csatornába önteni.

Más AURO termékek használatakor kérjük, olvassa el azok termékismertető leírását is.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AURO természetes keményolaj impregnáló – Nr. 126

Olajos kezelésre alkalmas felületek: Minden fafaj, faalapú anyagok, parafa és mázatlan égett agyag / kerámia

A kezelendő felület szilárd, sima, száraz, kémiai-
lag semleges, nedvszívó, zsírmentes, tisztának
és idegen anyag átütésétől-mentes legyen.

RÉTEGFELÉPÍTÉS - (ELSŐ RÉTEG)

A kezelt felület: **fa padlóburkolat**

Felület előkészítése: lásd. Nr. 121.

Alapkezelés: alapozásként ajánlott első réteg-
ként AURO természetes gyantaolaj impregnáló
alapozót (Nr. 121) használni.

Használatához lásd műszaki adatlapját.

Köztes kezelés: Az olajat - Nr.126 – ecsettel,
vagy festőhengerrel egyenletesen és kiadósan
felhordani. Az olajat soha ne öntsük a munka
gyorsítása céljából a padlóra, mindig csak az
eszközben lévő olaj kerüljön az anyagra, külön-
ben a felület foltos lesz. Az olaj teljesen szívód-
jon be a kezelt felületbe. A be nem szívódó fe-
lesleget a felhordástól számított 10 percen belül
tisztá ecsettel, vagy nem szálalódó ronggyal a
felületbe be kell dörzsölni, eloszlatni visszatöröl-
ni. Ha polírozógépet, használunk, a felesleget
piros vagy bézsszínű rongykoronggal lehet áttö-
rölni. A felületen csak a száradási idő letelte
után szabad tovább dolgozni. (24 óra)

Befejező kezelés: Finom köztes csiszolás skót-
szivaccsal (Vlies). Viaszolás.

A kezelt felület: **fa padló vagy bútor**

A felület előkészítése, alap- és közbenső keze-
lés: Az előzőekben leírtaknak megfelelően.

Ha nagyobb igénybevételnek kitett felületet –
konyhai munkalapot, asztallapot – kell kezelni,
ajánljuk Nr. 141 (gyógynövény alapú kence) és
Nr. 143 (lenolajkence) számú termékeinket.

Befejező kezelés: A kezelt felület anyagától és
a várható igénybevételétől függően a következő
befejező kezelések ajánlhatók:

- AURO Nr. 181 – méhviasz kenőbalzsam,
- AURO Nr. 173 – vörösfenyő gyantabalzsam,
- AURO Nr. 171 – keményviasz balzsam
- AURO Nr. 233, 235, 240-249 - természetes
gyantaolaj alapú zománc fedőfestékek

A kezelt felület: **parafa**

Előkészítés: csiszolás 120-180-as szemcsemé-
rettel. Alapkezelés: AURO Nr. 121 - gyantaolaj

impregnáló alapozóval hígítatlanul. A parafa
egyenetlen felületi struktúrája miatt a felület
foltos lehet, ami újabb beeresztéssel javítható.
Köztes kezelés: köztes csiszolás nélkül.

A kezelt felület: **mázatlan kerámia.**

Előkészítés: felület tisztítása. Miden cementfol-
tot és egyéb szennyeződést maradéktalanul
eltávolítani. A felület tökéletesen tiszta, száraz
és kémiailag semleges legyen.

FELÚJÍTÓ KEZELÉS

Keményolajjal kezelt, viaszolt felület

Előkészítés: A viaszréteg eltávolítása, az alapfe-
lület tisztítása. Erősen kopott, elhasznált, sérült
felületnél szükség szerint a sértetlen, nyers ré-
tegig visszacsiszolni. Alapos portalanítás. Alap-
kezelés: Ha az alapozás sértetlen, a felületet
nem kell a nyersfáig visszacsiszolni - az alapke-
zelés értelemszerűen elmarad. Közbenső- és
befejező kezelés: az eddigiek szerint.

A kezelt felület: **egyéb bevonat**

A régi bevonatot maradéktalanul eltüntetni, a
felületet a nyersfáig megcsiszolni, majd az eddi-
gieknek megfelelően kell felépíteni a felületet.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A felületkezelés után 4-6 hétig a felületet ne érje
víz. Viaszos fedőrétegű enyhén igénybevett
felületek AURO méhviaszos ápolóemulzióval (Nr.
431) erősen szennyeződött felületeket AURO
viaszbalzsam tisztítóval (Nr.421) tisztíthatók. A
csak olajozott, viaszolatlan felületek egyszerően
tisztá langyos vízzel, vagy AURO növényiszappa-
nos (Nr. 411) langyos vízzel tisztíthatók. A tisztí-
táshoz nem szabad lúgokat (pl. szalmiakoldato-
kat, szappanlúgokat) valamint súroló, dörzsha-
tású tisztítószerket használni. A felületeket
rendszeresen ápolni.

A termék maradékainak megsemmisítése

Bár a természetes növényi olajok biológiailag
tökéletesen lebomlanak, maradékait nem szabad
a szennyvízfolyóba önteni. A maradékok be-
száradt állapotban komposztálhatók, a szerves
konyhai- és kerti hulladékok közé rakhatók.

Utolsó frissítés: 2001. június 10.

További információk:

Gyártó:

AURO Pflanzenchemie AG.
Alte Frankfurter Straße 211 A
38122 Braunschweig
Tel: +49 (531) 28141-0

Importőr:

AURO - sixay, H-9400 Sopron, Béke u. 15.
Tel: +36 (99) 505-990
www.auro.hu
auro-info: +36 (30) 39 69 439