

Nr. 108 (Nr.808) - Konyhai munkalapok

Konyhai és egyéb nagy igénybevételű tömörfa munkalapok beeresztésére alkalmas. Gyakorlatilag azonos az Nr.123 számú fa keményolajjal - kereskedelmi elnevezés a boltokban keresgélő vásárlók könnyebb döntésének elősegítése érdekében.

Műszaki tulajdonságok, összetétel tekintetében lásd az Nr.123-at.

Miért jó?

Az Nr.123 önálló kezelésként kis igénybevételű felületekre is alkalmas. Ez azt jelenti, hogy ha ezt az olajat választjuk szekrény korpuszok belsejét pl. nem kell viaszolni is, hanem az olaj is elég rá. Más olajoknál feltétlenül ajánlott a plusz viaszréteg. Nagy igénybevételnél - pl. padlónál lépcsőnél az Nr.123-nál is kell a viasz (Nr.171). A munkalap és kerti teraszburkolat hasonlóan nagy illetve még nagyobb igénybevétel, mégsem viaszolunk. Kültérben azért mert a viasz a napon nagyon gyorsan kiég, eltűnik; munkalapnál pedig azért, mert könnyebb a munkalapot időnként olajos ruhával áttörölve felfrissíteni, mint viaszolgatni, és az ezzel járó állandó polírozással fáradozni.

Használat: a kezelendő felület száraz, sima, nedvszívó, tiszta, zsír- és idegen anyag átütéstől mentes legyen. Felületelőkészítés P180 finomságú csiszolás - nedves áttörlés, majd száradás után P240 finomságú csiszolással. Felhordás ecsettel, hengerrel, spatulával egyenletesen a fa nedvszívó képességének megfelelően, szükség szerint azonnal több rétegben. **Minél több olajat szív fel a fa, annál ellenállóbb lesz a munkalap!** A beszívódás mélysége fokozható, ha az olajat vízfürdőben kb. 40 C°-ra melegítve használjuk és konyhai mosogatószivacs dörzsis oldalával bemasszírozzuk. A felületről a be nem szívódó olajat kb. 30 perc száradás után gondosan le kell törölni, különben ragacsos, fényes marad.

Vigyázat: az olaj visszatörlesztéséhez használt rongyokat ne dobja el összegyűrve, hanem mindig kiterítve szárítsa ki! Öngyulladásveszély! - a száradó olajok erős hőfejléstése miatt. A használat és száradás során megfelelő szellőzést biztosítsunk - a tökéletes kikeményedéshez oxigén szükséges.

Száraz, használható kb. 24 óra. Teljes kikeményedés kb. 2-4 hét. Ez idő alatt a felületet kíméletesen szabad használni, nedvességtől óvni kell, a ráfröccsenő vizet le kell törölni. A vízfoltok olajos ruhával való áttörléssel azonnal eltüntethetők.

Ápolás, karbantartás: A felület kézmeleg vízzel tisztítható. Erősebb szennyeződések eltávolításához néhány csepp AWALAN Nr.473 folyékony mosogatószer is használható. A munkalap későbbi ápolásához a kezelésből megmaradt olajba mártott ruhával töröljük át a felületet. Az ápoláshoz használhatjuk az AURO Nr.806 számú ápolóolajat is.

Sopron, 2007.07.13.

Gyártó:

AURO Pflanzenchemie AG.
Alte Frankfurter Straße 211 A
38122 Braunschweig
Tel: +49 (531) 28141-0

Importőr:

AURO - sixay, H-9400 Sopron, Béke u. 15.
Tel: +36 (99) 505-990
www.auro.hu
auro-info: +36 (30) 39 69 439